

ALGEMEEN LIJMADVIES VOOR HET AANBRENGEN VAN TEGELWERK OP DIVERSE GIPSKARTONPLATEN VAN SINIAT



SAMENSTELLING

Gipskartonplaten zoals Hydro, Pregydro, LaDura Premium en LaDura Standaard worden op de markt gebracht door SINIAT BV en zijn geschikt voor diverse toepassingen. Zie voor de geschiktheid van de diverse platen de richtlijnen van SINIAT.

PLAATSING

Gipskartonplaten volgens voorschriften van SINIAT aanbrengen. Zie hiervoor de toepassingsrichtlijnen en het productinformatieblad van gipskartonplaten, verkrijgbaar bij SINIAT. Hierin worden adviezen gegeven over de draagstructuur, bevestigingswijze, vochtpercentage, acclimatiseren e.d.

EGALISEREN

De platen zijn vlak en hoeven niet geëgaliseerd te worden. Onregelmatigheden eventueel met tegellijm en een vlakspaan wegwerken en laten drogen.

VOORBEHANDELING

Voor een verbetering van de hechting van de lijm en binding van eventuele stof op de plaat, deze volledig voorstrijken met **099 Dispersieprimer**. Droogtijd bedraagt 1-2 uur, afhankelijk van de omstandigheden.

AFDICHTEN IN NATTE RUIMTEN

De wand/vloeraansluiting goed strak en vlak afwerken en volledig stof- en vuilvrij maken. Pas dan de wand/vloeraansluiting en de verticale douchehoek(en) en leidingdoorvoeren insmeren met **685 Eurocoat**, waarna **063 Euroband** in de nog natte **685 Eurocoat** wordt geplaatst. Vervolgens een nieuwe, dekkende laag **685 Eurocoat** aanbrengen.

Indien de plaat afgeschuinde kanten heeft, de zgn. AK-platen, deze naden afwerken volgens de richtlijnen van SINIAT. Indien de gipskartonplaat geen afgeschuinde kanten heeft, de naden afwerken met een pastategellijm of **685 Eurocoat/063 Euroband** zoals hiervoor beschreven. Op plaatsen, waar sprake is van sproeibereik (tot $\pm 1,10$ m uit de douchehoek), het gehele wandoppervlak met een gesloten laag **685 Eurocoat** afdichten of voorzien van een waterdicht vlies.

LIJMEN WAND

Wandtegels (maximaal 30 x 30 / 30 x 60 cm) verlijmen met **682 Majocol**, **2000 Bouwpasta**, **688 Elastifix** of **686 Supercol**. Dit zijn blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijmen, op basis van acrylaat dispersies. Zorg voor een minimaal lijmcontactvlak van 60%, gelijkmatig verdeeld over de gehele achterzijde van de tegel. Lichtgekleurd natuursteen, glastegels en -mozaïek volledig verlijmen met de witte **681 Marmercol** om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

VOEGEN

Zowel in droge als natte ruimten, het tegelwerk afvoegen met **706 Speciaalvoeg WD** of **717 Eurofine WD** (waterdichte en flexibele voegcementen in diverse kleuren).

VERDERE BIJZONDERHEDEN TEGELWERK

- Alvorens tot het verlijmen van tegels over te gaan, de wanden controleren op voldoende stijfheid. Tegelwerk is een vormvaste eindafwerking welke ook een goede vormvaste ondergrond vereist.
- Maximaal wandtegel formaat 30 x 30 of 30 x 60 cm. Grotere formaten of vloertegels lijmen met **765 Ecolight** of **705 Speciaallijm**.
- Eventuele dilataties in de ondergrond doorzetten in het tegelwerk.
- De in- en uitwendige hoeken 7 mm vrijhouden van tegels en voegcement, alsmede aansluitingen bij wanden, rondom kozijnen, leidingdoorvoeren en deze afkitten met **880 Euroseal Silicone**; een blijvend elastische voegkit. Boorgaten (inwateringsrisico) eveneens afwerken met **880 Euroseal Silicone**.
- Voor wat betreft de afwerking van de platen met tegelwerk geldt dat u voor een eventuele garantie en/of begeleiding van het werk en bij twijfel over een bepaalde toepassing contact op kan nemen met **Forbo Eurocol Nederland BV** afdeling Technische Adviezen; T +31 (0)75 627 16 30
- Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij naar de productbladen op **www.eurocol.com** en de folder "Waterdicht Tegelwerk".
- Voor meer informatie over gipskartonplaten neem contact op met de Technische Service Desk van Siniat BV
Postbus 45
9930 AA Delfzijl, Nederland
T +31 (0)596 649 333
F +31 (0)596 617 188
tsd@siniat.nl
www.siniat.nl